

Caratteristiche Chimiche Ottone

Composizione chimica espressa in peso %																
Denominazione	min max	Cu	Al	Fe	Mn	Ni	P	Pb	Si	Sn	Zn	Ossigeno	Bi	As	Totale altri	Densità media g/cm ³
CuZn5	min.	94,0														8,9
	max.	96,0	0,02	0,05		0,03	0,05	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn10	min.	89,0														8,8
	max.	91,0	0,02	0,05		0,03	0,05	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn15	min.	84,0														8,8
	max.	86,0	0,02	0,05		0,03	0,05	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn20	min.	79,0														8,7
	max.	81,0	0,02	0,05		0,03	0,05	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn30	min.	69,0														8,5
	max.	71,0	0,02	0,05		0,03	0,05	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn33	min.	66,0														8,5
	max.	68,0	0,02	0,05		0,03	0,05	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn36	min.	63,5														8,4
	max.	65,5	0,02	0,05		0,03	0,05	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn37	min.	62,0														8,4
	max.	64,0	0,05	0,1		0,03	0,1	0,1	Rimanente						0,1	
CuZn40	min.	59,5														8,4
	max.	61,5	0,05	0,1		0,03	0,3	0,1	Rimanente						0,2	